

Surface Activator

Productomschrijving

Surface Activator is een ontvetter en hechtverbeteraar.

Eigenschappen

- Verbetert de hechting op niet-poreuze ondergronden van silicones, MS en SMX gebaseerde lijmkiten.
- Niet gebruiken in combinatie met PU-kitten
- Geschikt voor gepoedercoate en geanodiseerde aluminium profielen
- Gebruiksklaar en uiterst gebruiksvriendelijk
- Sneldrogend
- Gering verbruik

Toepassingen

- Verbetert de hechting
- Ontvetten van oppervlakken bij kit- of lijmapapplicaties.
- Verbeteren van de hechting op gepoedercoat aluminium (raamprofielen), dit zowel voor standaard lak als voor structuurlak.
- Verbeteren van de hechting op diverse kunststoffen: PVC, ABS,...



Technische gegevens

Basis	Solventmengsel met additieven
Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid	ca. 0.79 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +25°C

Ondergronden

- Soorten ondergronden
Surface Activator heeft een goede hechting op volgende ondergronden: niet-poreuze ondergronden, gepoedercoat aluminium. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Sluit de verpakking onmiddellijk na gebruik van Surface Activator. Langdurig contact met lucht vermindert de werking van Surface Activator. Giet nooit reeds gebruikte Surface Activator terug in de verpakking. Surface Activator aanbrengen met een in product gedrenkte doek. Werk steeds met een zuivere doek om verontreiniging van het oppervlak te vermijden. Vervang indien nodig. Wrijf steeds in dezelfde richting. Na reinigen de ondergrond voldoende laten drogen alvorens de kit aan te brengen. De lijm moet binnen 8 uur na het aanbrengen van Surface Activator worden aangebracht.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Surface Activator

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C

Opmerkingen

- Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en verven is het aangewezen voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om mogelijke aantasting te testen.
- Niet gebruiken op dragende houtconstructies en poreuze ondergronden.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.