

Primer 150

Productomschrijving

Primer 150 is een universele primer voor poreuze ondergronden.

Eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Specifiek voor siliconen en hybride polymeren

Toepassingen

- Primer voor poreuze ondergronden
- Voegflanken van uitzetvoegen.
- Voegflanken van poreuze materialen met verhoogde waterdruk

Technische gegevens

Basis	Synthetische harsen
Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssysteem	Fysische droging en reactie met luchtvochtigheid
Droogtijd	ca. 60 min
Dichtheid	ca. 0.93 g/ml
Verbruik	ca. 5 m ² /L
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +25°C
Vlampunt	ca. 8°C

Voetnoot: Huidvormings- en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.



Ondergronden

- Toestand ondergrond
De oppervlakken moeten schoon, stof-, vet-, olie- en roestvrij zijn.
- Soorten ondergronden
De meest voorkomende poreuze bouwsubstraten.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Breng Primer 150 aan met kwast of roller in één dekkende laag. Wacht na het aanbrengen van Primer 150 minimaal 1 uur en maximaal 4 uur voordat u voegkit aanbrengt.
- Reinigingsmiddel
Onmiddellijk na gebruik (niet uitgehard) reinigen met terpentijn.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Houd de ruimte goed geventileerd tijdens gebruik en uitharding van het product.
Draag handschoenen en veiligheidsbril.

Primer 150

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant

Verpakking: 500 ml alu blik

Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C

Opmerkingen

- Als de maximale wachttijd voor het aanbrengen van de kit is verstreken, breng dan een nieuwe laag Primer 150 aan.
- Als Primer 150 bij hogere temperaturen (> 25°C) wordt bewaard, is het mogelijk dat het product onbruikbaar wordt vóór de vervaldatum.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.