SOUDAL

Technische fiche

Alu-Zinc Spray

Productomschrijving

Alu-Zinc Spray is een kant-en-klaar, één component product. Het beschermt en herstelt de bescherming tegen corrosie. Briljante afwerking.



Eigenschappen

- Goede weerstand tegen mechanische schokken, schuren en erosie
- Zeer spaarzaam, doeltreffend en betrouwbaar
- Ook geschikt voor puntlassen
- Goede electrische geleider
- Goede weersbestendigheid
- Kan gebruikt worden als afwerking of kan overschilderd worden.
- Geeft blinkende afwerklaag

Toepassingen

- Alu-Zinc Spray heeft een galvaniserende werking. Beschermt zink en onbewerkt ijzer en staal tegen corrosie.
- Te gebruiken bij carrosserie, gootbeugels, lasnaden, ... en is goed puntlasbaar.
- Door zijn kathodische werking is de spray efficiënt en wordt verspilling gereduceerd.
- Ook te gebruiken voor tanks, sleuven, leuningen, poorten, timmerwerkzaamheden,...

Technische gegevens

Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssysteem	Fysische droging
Uithardingssnelheid	Cured and paintable after 24 hours
Droogtijd	Stofdroog na 10 min, kleefvrij na 20 min
Verwerkingstemperatuur	5°C → 35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C → +200°C
Rendement	1,5 → 2m²
Vlampunt	<0°C
Vaste stof	18,5%
Vluchtige organische componenten (VOC)	54%

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Voorbereiding ondergrond
  Op elke ondergrond wordt een voorafgaande hechtingstest aanbevolen. Roest vooraf verwijderen.
- Soorten ondergronden
  metalen

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

Alu-Zinc Spray

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Aanbrengen op een droge en vetvrije ondergrond, oude losse verf en roest eerst verwijderen. Schud de bus goed voor gebruik. Aanbrengen op droge grond en droge omstandigheden. Spuiten op een afstand van ca. 20 cm van het object. Schud de bus grondig voordat u elke laag aanbrengt. Breng de zinkspray altijd in 2 lagen aan met een interval van min. 2 uur (overschilderbaar na 24 uur met afwerklaag).

Veiligheidsaanbevelingen

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: alu zilver
Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Opmerkingen

- Spuit de spuitbus na gebruik ongeveer 3 seconden ondersteboven om het ventiel schoon te maken totdat er alleen drijfgas uitkomt. Zo wordt voorkomen dat de klep verstopt raakt met zinkresten.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com