SOUDAL

Technische fiche

Zinc Spray

Productomschrijving

Extra dikke acrylverf, die zuiver zink bevat, wanneer een hoge beschermingsgraad vereist is. De aangebrachte verflaag biedt een uitstekende weerstand tegen de zwaarste belastingen, inclusief atmosferische spanning, en wordt daarom aanbevolen voor de bescherming van ijzerhoudende voorwerpen die zich buiten bevinden. Het resultaat is 30% dikker dan wat gewoonlijk wordt geleverd door vergelijkbare verven die op de markt verkrijgbaar zijn.



Eigenschappen

- Goede weerstand tegen mechanische schokken, schuren en erosie
- Effective and reliable
- Ook geschikt voor puntlassen
- Overschilderbaar
- Hoge corrosie- en weersbestendigheid
- Zinc purity of 98%

Toepassingen

- Zinc Spray protects zinc and unprocessed iron and steel against corrosion.
- Te gebruiken bij carrosserie, gootbeugels, lasnaden, ... en is goed puntlasbaar.
- Ideaal om de corrosiebestendigheid te herstellen na draadsnijden, snijden of lassen.

Technische gegevens

Consistentie	Vloeibaar
Uithardingssnelheid	Cured and paintable after 24 hours
Droogtijd	Stofdroog na 10 min, kleefvrij na 20 min
Verwerkingstemperatuur	5°C → 35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C → +200°C
Rendement	1,5 → 2m²
Vaste stof	20%

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Voorbereiding ondergrond
  Op elke ondergrond wordt een voorafgaande hechtingstest aanbevolen. Roest vooraf verwijderen.
- Soorten ondergronden
  Zinc Spray heeft een goede hechting op volgende ondergronden: metalen. Zinc Spray heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor Substraten met een lage oppervlakte-energie (bijv. PE, PP, PTFE, EVA).. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

Zinc Spray

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Aanbrengen op een droge en vetvrije ondergrond, oude losse verf en roest eerst verwijderen. Schud de bus goed voor gebruik. Aanbrengen op droge grond en droge omstandigheden. Spuiten op een afstand van ca. 20 cm van het object. Schud de bus grondig voordat u elke laag aanbrengt. Breng de zinkspray altijd in 2 lagen aan met een interval van min. 2 uur (overschilderbaar na 24 uur met afwerklaag).

Veiligheidsaanbevelingen

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: mat grijs
Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Opmerkingen

- Spuit de spuitbus na gebruik ongeveer 3 seconden ondersteboven om het ventiel schoon te maken totdat er alleen drijfgas uitkomt. Zo wordt voorkomen dat de klep verstopt raakt met zinkresten.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com