



Vaseline Spray

Productomschrijving

Vaseline Spray is een transparante, zuurvrije smeer- en beschermingsspray op basis van vaseline olie.

Eigenschappen

- Roest- en corrosiewerend
- Niet druipend
- Zuurvrij
- Waterafstotend
- Siliconevrij
- Voor binnen en buiten gebruik
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken

Toepassingen

- Heeft een smerende werking op metalen en kunststoffen. Beschermt tegen weersomstandigheden, zwakke zuren en basen, en algemene slijtage.
- Te gebruiken wanneer weinig kracht wordt uitgeoefend.
- Deur- en raamscharnieren, moeren en schroeven, tuingereedschap, schuif- en rolluiken, etc.
- Niet gebruiken bij remtrommels en remschijven.



Technische gegevens

Basis	Mengsel op basis van vaseline olie
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	Ca. 0,84 g/ml
Viscositeit	29 mPa.s
Zuurtegraad	Neutraal
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +35°C
Temperatuurbestendigheid	-30°C → +150°C
Vluchtige organische componenten (VOC)	40%
Oplosbaarheid in water	Onoplosbaar
Wear test 4 Ball (ASTM D2266)	< 0,4mm
Welding Load 4 Ball EP test	3136 N (320 kg)

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Schoon, stof- en vetvrij
- Soorten ondergronden
Alle metalen en kunststoffen.



Vaseline Spray

Verwerking

■ Verwerkingsmethode

Oppervlakken moeten worden gereinigd, ontvet en gedroogd. Schud de bus goed voor gebruik. Spuiten op een afstand van ca. 20 cm van het object. Breng een dunne laag gelijkmatig aan.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant

Verpakking: 400 ml aerosol

Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.