

# Dry Wax

## Productomschrijving

Dry Wax is een speciaal geformuleerd professioneel kettingsmeermiddel op basis van was.

## Eigenschappen

- Was bevattend
- Roest- en corrosiewerend
- Vuilafstotend
- Langdurige bescherming

## Toepassingen

- Geschikt voor smering van fietsketting, derailleurwielletjes, cassette en kettingbladen.
- Zowel voor racefietsen als mountainbikes.



## Technische gegevens

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Basis                  | Op basis van was |
| Consistentie           | Vloeibaar        |
| Droogtijd              | 4 uur -> 5 uur   |
| Densiteit              | ca. 1.02 g/ml    |
| Zuurtegraad            | ca. 7,8          |
| Verwerkingstemperatuur | +5°C → +30°C     |
| Vaste stof             | ca. 40%          |

## Ondergronden

- Toestand ondergrond  
De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn.

## Verwerking

- Verwerkingsmethode  
Ontvet en reinig ketting, derailleurwielletjes, cassette en kettingbladen grondig. Zorg ervoor dat de ketting helemaal droog is. Schud krachtig en breng vervolgens Dry Wax aan op de binnenkant van de ketting en draai tegelijkertijd de ketting. Breng voldoende Dry Wax aan (2 tot 3 lagen) en droog de ketting voordat je de volgende laag aanbrengt. De ketting moet helemaal droog zijn voordat je gaat fietsen. Vuil kan daarna met een droge doek van de ketting worden afgeveegd. Breng dan opnieuw aan Dry Wax.

## Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

## Verpakking/Logistiek

Kleur: wit

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

# Dry Wax

## Opmerkingen

- Bij hevige regenval kan de wax worden weggespoeld.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.