Technische fiche

Contact Spray

Productomschrijving

Contact Spray is een kant-en-klare contactlijm op basis van synthetische rubbers. Het wordt tweezijdig aangebracht voor permanente verlijming en eenzijdig voor tijdelijke/corrigeerbare verlijming. Contact Spray wordt vervoerd in een aerosol.



Eigenschappen

- Voor tijdelijke of permanente verbindingen
- Gebruiksklaar en uiterst gebruiksvriendelijk
- Sneldrogend
- Zeer goede hechting op vele materialen
- Snelle, handvaste verbinding

Toepassingen

- Verlijmen van papierproducten.
- Voor het verlijmen van een breed scala aan materialen (niet geschikt voor oneffen oppervlakken)
- Geschikt voor het snel verlijmen van o.a. kunststoffen, metaal, hout, porselein, kurk, leer, keramiek, karton, papier en rubber

Technische gegevens

Basis	Synthetische rubber
Uithardingssysteem	Fysische droging
Open tijd	ca. 30 min
Spuitpatroon	nevel
Verbruik	ca. 125 ml/m², elke kant
Verwerkingstemperatuur	5°C - 30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C → +80°C
Afdamptijd	ca. 2 min voor permanente verlijming | ca. 5 min voor tijdelijke verlijming

Voetnoot: verdampingstijd, open tijd en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

- Toestand ondergrond
  De materialen dienen vlak en passend alsmede, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Voorbereiding ondergrond
  Beide ondergronden moeten vlak en/of goed op elkaar afgestemd zijn. Ruw opschuren van gladde oppervlakken verbetert de hechting. Wij raden altijd aan om de ondergronden vooraf te testen op geschiktheid met betrekking tot hechting en compatibiliteit.
- Soorten ondergronden
  Contact Spray heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle gangbare materialen. Pas op voor migratie van de weekmaker uit zachte kunststoffen, dit kan de binding negatief beïnvloeden. Contact Spray heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor PE, PP, PTFE (Teflon®). We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com

Contact Spray

Verwerking

- Verwerkingsmethode
  Spuitbus goed schudden voor gebruik. Bij verwerking de spuitbus steeds rechtop houden en spuitkop geheel indrukken. Inspuiten vanop ca. 5 à 10 cm afstand. Breng de lijm gelijkmatig op beide te verlijmen oppervlakken aan. Spuit de banen over het oppervlak met bij voorkeur een overlap halverwege de vorige baan opdat het gehele oppervlak bedekt is met 2 lagen. Twee dunne lagen (met overlap) geven betere resultaten dan één dikke laag. VOOR EEN PERMANENTE VERLIJMING: Wacht ca. 2 minuten en verbind beide delen met elkaar. VOOR EEN TIJDELIJKE VERLIJMING: Wacht ca. 5 minuten en verbind beide delen met elkaar. Druk vervolgens stevig aan. Bij het maken van verbindingen is de kracht van het samendrukken en niet de duur ervan bepalend voor de eindsterkte.
  Na gebruik de bus omgekeerd houden en de spuitkop indrukken totdat er enkel drijfgas en geen product meer uit komt om te voorkomen dat de spuitbus verstopt.
- Reinigingsmiddel
  Breng een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel aan op een doek om het niet-uitgeharde product weg te vegen.
- Reparatiemethode
  Repareer met Contact Spray.

Veiligheidsaanbevelingen

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Bij onvoldoende ventilatie is ademhalingsbescherming aangewezen.
Daar de bus brandbaar drijfgas bevat dienen alle mogelijke onstekingsbronnen verwijderd te worden voor de applicatie.
Niet roken.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Verpakking: Diverse maten verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de Soudal website of een Soudal vertegenwoordiger.
Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C, Het product moet worden opgeslagen in overeenstemming met de regels voor de opslag van brandbare stoffen. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

- De uitgeoefende druk en niet de duur van de druk zal de uiteindelijke sterkte van de verbinding bepalen.
- Niet geschikt voor kunststoffen met een hoog weekmakergehalte.
- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Soudal B.V.
Houtstraat 23, 6001 SJ Weert
+31 (0)76 542 49 01
www.soudal.com nederland@soudal.com