SEALER VOOR HOUT GROTE OPPERVLAKKEN

SNELDROGEND AFDICHTINGSMIDDEL VOOR ALLE HOUTSOORTEN EN HOUTACHTIGE MATERIALEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdichten en beschermen van (grote) houtoppervlakken tegen vocht, zwellen, delamineren en houtrot, zoals plaatmaterialen (garantieplaat, multiplex, triplex en betonplex), deuren, kozijnen, dorpels en overige betimmeringen. Ook te gebruiken voor kopse- en (zaag)kanten.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog afdichtend vermogen
- Snel drogend
- Goed vullend vermogen
- 1-component
- Goed doordringend vermogen en verlijming
- Verlengt de levensduur van hout
- Universeel overschilderbaar (na droging)
- Verspuitbaar
- Oplosmiddelvrij; oplosbaar in water
- UV-bestending
- Blijvend elastisch
- Reukloos

KEUREN & NORMERINGEN

Certificaten	
	KOMO: Filmvormende coatings voor toepassing op hout. Certificaat 33002 op basis van BRL 0814.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van de werkruimte, de sealer en het materiaal mag niet lager zijn dan +15°C. Niet verwerken bij temperaturen beneden +15°C en boven +35°C. Relatieve vochtigheid min. 50% en max. 85%.
Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlak moet droog, schoon, (schuur)stof- en vetvrij zijn. Gladde ondergronden goed opschuren. Rechte kanten afronden.
Gereedschap: Kwast, roller, persluchtpistool of airless spuitapparatuur.

VERWERKING

Verbruik: Plusminus 10 m²/l bij 40 micron droog (één laag).
Gebruiksaanwijzing:
Voor gebruik goed oproeren.
Gelijkmatig aanbrengen met een kwast, roller, airless spuitapparatuur (spuitdruk 100 bar; nozzle 0,011-0,015 inch) of persluchtpistool (spuitdruk 2-3 bar; spuitopening 1,2–1,4 mm). Bij nabewerking met grondverf en/of aflak is één laag voldoende, anders na droging een tweede laag aanbrengen. Verpakking na gebruik goed sluiten.
Vlekken/resten: Natte vlekken direct met lauw water verwijderen.
Aandachtspunten: Bij toepassing op bepaalde houtsoorten (iroko, cederhout) bestaat de kans dat inhoudsstoffen de droging vertragen, waardoor vooraf ontvetten noodzakelijk is. Opslag gereed product: minimaal 48 uur volgens SKH-richtlijn, paragraaf 3.4.4 en volgens SGT-normering binnen maximaal 6 maanden aflakken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Acryldispersie
Kleur:	Wit
Dichtheid ca.:	1.26 g/cm³
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	30 minuten (stofdroog). Overschilderbaar na ca. 2 uur. Droogtijd minimaal 48 uur.
Overschilderbaarheid:	Zeer goed
Vastestofgehalte ca.:	52 %
Waterbestendigheid:	Goed

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden. Beste Before Date (MM/JJ): zie verpakking.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.